

# Protectcoat AG60 Coating

## Productomschrijving

**Protectcoat AG60 Coating** is een transparante en semi permanente anti-graffiti coating. Protectcoat AG60 Coating is een milieuvriendelijke coating op basis van polysaccharide. Deze anti graffiti coating kan worden gebruikt op diverse harde niet-absorberende oppervlakken zoals: staal, containers, glas, plastic enz.. Voor het verwijderen van toekomstige graffiti, inkt of lijm is alleen warm water nodig onder gepaste druk en geen chemische removers. Hierna op de verwijderde delen is het aanbrengen van nieuwe coating nodig. Levensduur is 3-5 jaar, afhankelijk van het oppervlak en de omgeving.

## Toepassing

**Protectcoat AG60 Coating** kan toegepast worden op:

- Glas
- Kunststof
- Plexiglas etc.


## Voordelen

Voordelen van de **Protectcoat AG60 Coating** zijn:

- Transparant
- Bevat natuurlijke producten
- Posters en graffiti kunnen niet hechten
- Dampdoorlatend
- Graffiti verwijderen zonder chemische removers

## Verwerkingsmethode

Breng **Protectcoat AG60 Coating** aan met een roller of een verfspuit:



## Veiligheid

- Voor bescherming van ademhaling: Bij normaal gebruik geen bescherming nodig. Mondkapje wordt wel geadviseerd.
- Voor bescherming van de handen: Draag veiligheidshandschoenen.
- Voor bescherming van de huid: Bij normaal gebruik beschermende kleding.
- Voor bescherming van de ogen: Draag een veiligheidsbril.
- Bij inslikken van het product: Niet proberen te braken. Raadpleeg een arts of specialist.

ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!

## Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt.

Ideale verwerkingstemperatuur is 5 °C – 30 °C.

Voor het gewenste resultaat moet de ondergrond temperatuur 5°C – 25°C.

## Rendement per liter

0,5m<sup>2</sup> / liter.



# Protectcoat AG60 Coating

## Gebruiksaanwijzing

### Vorbereiding:

De ondergrond dient droog, stofvrij en schoon zijn. Bij een pas geleverde ondergrond, dient de verf 1-4 weken uitgehard te zijn. Nadat de verf is uitgehard, kan de anti graffiti coating worden aangebracht.

### Toepassing:

Breng de **Protectcoat AG60 Coating** aan met een roller of een verfspuit. De coating dient 2 lagen aangebracht te worden. Zorg dat de hele oppervlakte geraakt wordt. Laat het oppervlakte drogen (30 min. – 60 min.). Breng vervolgens de tweede laag aan. Laat het oppervlakte drogen.

### Droogtijd:

Eerste laag 30 min. – 60 min.

Tweede laag 120 min. – 180 min.

Afhankelijk van de temperatuur, laagdiktes en omgeving.

## Reinigen van gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

## Bewaaradvies

Bewaren in een koele, donkere droge omgeving tussen 10°C – 15°C.

Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

## Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

**Protectcoat International**

**Spinding 16**

**5431 SN CUIJK**

**The Netherlands**

**Postbus 36**

**5430 AA CUIJK**

**The Netherlands**

**T:** +31 (0)85-06 55 797

**W:** [www.protectcoatint.com](http://www.protectcoatint.com)

**Volg ons op social media.**



### Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bij bovenal en nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van het product, indien het product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik wordt gemaakt van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van het product tijdens slechte weersomstandigheden. Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten. Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie.

Voor meer informatie over recente ontwikkelingen, algemene voorwaarden [www.protectcoatint.com](http://www.protectcoatint.com)

Laatste update: 01/01/2022